

Xerox PERFORMER 80 gsm

Bílý bezdřevý xerografický papír / White woodfree xerographic paper

| Buničina / Pulp Type | Bělení / Bleach Type | Povrch / Coating Type | Recyklovaná složka / Recycled Content |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Woodfree Chemical Pulp | ECF | Uncoated | 0 % |

Fyzické vlastnosti / Physical Parameters

| Vlastnost/Property | Jednotka / Unit | Norma /Reference | Hodnota / Value |
|---------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Plošná hmotnost / Grammage | g/m ² | ISO 536 | 80 ± 1.5 |
| Tloušťka / Thickness | mikrony | ISO 534 | 104 ± 4 |
| Pevnost / Stiffness | MD CD | ISO 2493 ISO 2493 | min. 105 min. 45 |
| Hladkost / Roughness (Bendtsen) | ml/min. | ISO 8791/2 | max. 280 |
| Prodyšnost / Air Permeability | ml/min. | ISO 5636/3 | max. 1 250 |
| Vlhkost / Moisture | % | ISO 287 | 3,9 – 5,3 |

Optické vlastnosti / Optical Parameters

| Vlastnost/Property | Jednotka / Unit | Norma /Reference | Hodnota / Value |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Bělost / Whiteness | CIE | ISO 11475 | 146 ± 3 |
| Jasnost / Brightness D65 | % | ISO 2470 | - |
| Opacita / Opacity | % | ISO 2471 | min. 90 |

Skladování / Storage

Pro maximální výkon tiskárny, je nutné zajistit správné zacházení a skladování papíru.

In order to maximize performance and machine productivity, paper has to be stored, handled and conditioned properly.

Optimální teplota skladování / Optimum paper storage 20-25 °C

Optimální relativní vlhkost / Optimum relative humidity 35-55 %

Před použitím je vhodné nechat papír temperovat / Paper should be conditioned to the new location before use.

Rozměrové vlastnosti archu / Size properties
 Možná odchylka od standardní velikosti / Size deviation from nominal: ± 0.5 mm
 Maximální rozdíl mezi archy v jednom balení / Size differential between sheets within a ream: 0.6 mm max.

Inkoustový tisk / Inkjet
 Papír je vhodný pro inkoustový tisk / Paper is capable of inkjet printing

Odstín / Shade
 Odstín materiálu splňuje parametry pro materiál Xerox této kategorie
 The shade of this sheet is to match the Xerox standard for this grade

Země původu / The Country of Origin Vyrobeno v EU. / Made in EU.

Produkt splňuje kritéria normy EN 12281 pro xerografický papír / Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging
 Proces výroby je certifikován dle ISO 9001, 14001 a 18001 / Production processes certified according to ISO 9001, 14001 and 18001.

Produkt splňuje kritéria normy ISO 9706 pro archivaci papíru / Product meets ISO 9706 requirements for permanent paper.

Všechny Xerox papíry jsou testovány v Xerox laboratořích pro zajištění konzistentní kvality / All Xerox Papers are tested and Qualified by Xerox laboratories to guarantee consistent quality.



Committed to Sustainability
www.xerox.com/sustainablepaper



COPIER



INKJET



LASER



OFFSET
PREPRINT
*

